

Olej na dřevěné kuchyňské pracovní desky



K dostání v: přírodní a bílý
0,75 l -

Spotřeba:
12-15 m²/litr



Zvyšuje povrchovou odolnost dřevěných ploch, chrání proti vodě a špíně.

Olej na dřevěné kuchyňské pracovní desky linek je vhodný jak na lakované tak i nelakované nebo pouze přebroušené dřevěné povrchy. Zvyšuje povrchovou odolnost dřevěných ploch a způsobuje vodovzdornost a odolnost proti zašpinění. Pro tmavé druhy dřeva jako je: mahagon, merbau, teakové a višňové dřevo používáme přírodní olej na pracovní desky kuchyňských linek, který dřevu dává teplý, zlatý odstín. Naopak pro světlé druhy dřeva jako např.: jasan, dub, buk, klen, bříza, borovice, atd. – Bílý Olej na dřevěné kuchyňské pracovní desky linek, který dává dřevu krásný, světlý odstín. Je žádoucí, aby během nanášení a schnutí oleje bylo zabezpečeno dostatečné větrání místnosti. Např. otevřené okna dveře atd.

Jak postupovat - krok 1

Hlavně hladké povrchy se musí přebrousit smirkovým papírem o zrnitostí 180. Dřevo musí být čisté, suché a zbavené všech tuků. K čištění použijte intenzivní čisticí prostředek. Po umytí nechat proschnout minimálně 8 hodin.

Jak postupovat - krok 2

Před aplikací je třeba olej důkladně promíchat. Nanášet štětcem tak, abychom dosáhli stejnoměrnou krycí vrstvu.

Jak postupovat - krok 3

Ponechat 20-30 minut při teplotě 20°C, aby olej mohl důkladně vsáknout do dřeva. Případně mokré povrch přebrousit podél líc smirkovým papírem o zrnitostí 320-400. Pak odstraníme nadbytečné množství oleje bavlněným hadříkem, který se netřepí. Na povrchu nesmí zůstat žádný zbytek oleje.

Jak postupovat - krok 4

Důkladně vyleštit bílou leštící vložkou, abychom získali ještě odolnější povrch. Operaci zopakovat v případě velmi savých povrchů. Olej vytvrzuje po 24 hodinách při teplotě 20°C. Během vytvrzování nesmí být pracovní deska kuchyňské linky čištěna na mokro.

OŠETŘOVÁNÍ: Povrch dřeva je třeba obnovit jednou za čtvrt roku nebo v závislosti na opotřebení. Nejdříve pracovní desku kuchyňské linky vyčistíme intenzivním čisticím prostředkem a necháme min. 8 hodin proschnout. Pak provedeme činnosti 2-7, ale olej nanese pouze jednou.